


## MJF-I 复合氧化铝防火材料





### 技术指标

适用范围	耐火等级	密度 Kg/m³	常用尺寸mm			外包覆层	固定方法
			长/L	宽/W	厚/T		
钢制舱壁(通用)	A60	110±10	3600	610	20+20	玻纤布铝箔布	碰钉
<b>技术指标</b>							
项目		参数					
导热系数		T (°C)	25°C	500°C			
λ (W/m · K)			≤0.032		≤0.127		
防火等级		不燃性, 符合IMO 2010 FTP Code Part 1					
A60级分隔, 符合IMO 2010 FTP Code Part 3							
最高使用温度		1400°C					
加热永久收缩线变化		≤4% (1000°C, 6h)					
毒性		符合GJB 3881、GJB 7497要求					
石棉含量		无石棉, 符合SOLAS II -1章第3.5条					
纤维平均直径		≤4.0μm					
使用寿命		20年					
外观要求		硬面装饰层厚度5mm					

### 产品优势

- 密度小, 单位面积重量更轻  
A60MJT复合氧化铝毡制品密度为128Kg/m³, 而MJF复合氧化铝防火材料密度仅为96Kg/m³。单位面积重量约0.64~1.28Kg, 减轻约2.4Kg/m², 利用减轻的材料重量可适当增加舰船防火墙数量, 提高防火安全等级。
- 工艺升级, 物理化学性能提高  
MJF复合氧化铝毡采用针刺成型工艺, 不含有机物, 毒性小, 烟密度低, 导热系数小, 加热永久线变化率小, 材料性能稳定, 使用寿命长。
- 结简单构, 便于安装  
该材料防火性能好, 施工工艺简单, 劳动强度低, 工作效率高, 可提高建造效率, 适合在舰船各类防火区域使用。

### 结构形式



## MJF-I 复合氧化铝防火材料 (套块)



### 技术指标

适用范围	耐火等级	密度 Kg/m³	常用尺寸mm			外包覆层	固定方法
			长/L	宽/W	厚/T		
钢制舱壁	A60级	110±10	600~1200	根据设计			
<b>技术指标</b>							
项目		参数					
导热系数		T (°C)	25°C	500°C			
λ (W/m · K)			≤0.032		≤0.127		
防火等级		不燃性, 符合IMO 2010 FTP Code Part 1					
A60级分隔, 符合IMO 2010 FTP Code Part 3							
最高使用温度		1400°C					
加热永久收缩线变化		≤4% (1000°C, 6h)					
毒性		符合GJB 3881、GJB 7497要求					
石棉含量		无石棉, 符合SOLAS II -1章第3.5条					
纤维平均直径		≤4.0μm					
使用寿命		20年					
外观要求		硬面装饰层厚度5mm					

### 产品优势

- 密度小, 单位面积重量更轻  
A60MJT复合氧化铝毡制品密度为128Kg/m³, 而MJF复合氧化铝防火材料密度仅为96Kg/m³。单位面积重量约0.64~1.28Kg, 减轻约2.4Kg/m², 利用减轻的材料重量可适当增加舰船防火墙数量, 提高防火安全等级。
- 工艺升级, 物理化学性能提高  
MJF复合氧化铝毡采用针刺成型工艺, 不含有机物, 毒性小, 烟密度低, 导热系数小, 加热永久线变化率小, 材料性能稳定, 使用寿命长。
- 结简单构, 便于安装  
该材料防火性能好, 施工工艺简单, 劳动强度低, 工作效率高, 可提高建造效率, 适合在舰船各类防火区域使用。

### 结构形式

